



FIBERtex

FIBERtex®

Recubrimiento Para Muros

CARACTERÍSTICAS GENERALES

Recubrimiento para texturas base cemento (estuco) para su uso como acabado decorativo tipo pasta texturizada. Es un recubrimiento muy versátil del cual se pueden derivar gran variedad de texturas o acabados. Sobre superficies lisas o poco adherentes se recomienda usar SELLANATURE como sellador (3x1) de enlace en la pared a recubrir y mezclar 1 litro por saco de fibertex.

- Para interiores y exteriores.
- Contiene fibras naturales para evitar agrietamientos.
- Resistente a la intemperie.
- Fácil de aplicar.
- Excelente resistencia a la compresión.
- Alto rendimiento.
- Variedad de colores.
- Económico por m².

USOS



- Repella y afina la obra negra.
- Se aplica sobre sustratos cementosos;
 - Block
 - Tabicón
 - Muros y plafones de concreto (requiere un sello previo)
 - Repellado
- Recubre muros y plafones como repellado o acabado final.



FIBERTex

FIBERTex®

Recubrimiento Para Muros

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Descripción general: Recubrimiento para texturizar base cemento (estuco) para su uso como acabado decorativo tipo pasta texturizada.

Identificación del producto: Fibertex.

Presentación: Saco de 40 kg.

Color: Blanco y colores pasteles.

Temperatura de aplicación: Entre 6° y 30° C (NOTA: A temperaturas menores a 5°C puede ocasionar pérdida de trabajabilidad en el material inhibiendo su funcionamiento, y a temperaturas mayores a 30°C, ocurre una rápida evaporación de agua en el material ocasionando un fraguado prematuro.

Resistencia a la compresión: $\geq 50 \text{ kg/cm}^2$ a 28 días.

Porcentaje de absorción de agua: 8%.

Espesor recomendado: De 0.2 a 0.3 cm.

Rendimiento: 12-22 m²/saco (Según acabado y sobre superficies lisas).

Densidad de pasta húmeda: 1.9 kg/lts.

Vida de la mezcla: 2 horas.

Relación recomendada de agua por saco: 9 litros. (para texturas aplicadas con rodillo agregar 1 litro mas de agua.)

TRANSPORTE Y ALMACENAMIENTO

- Se recomienda su almacenaje en un lugar seco, techado, a temperatura ambiente entre 10°- 30°C max.
- Se debe conservar en su empaque original y sin abrir.
- Se recomienda su almacenaje en pallet y emplayado.
- Se recomienda su transporte en pallet, emplayado y enlonado.

ALMECENAJE: Producto en saco original, sin abrir y almacenado con las recomendaciones de MAPEI de México S.A. de C.V.

6 meses (caducidad).

MÉTODO DE UTILIZACIÓN




Preparación de la superficie

La superficie debe estar limpia, libre de polvo o cualquier otra sustancia que pueda afectar la adherencia del producto.





Humedezca la superficie donde se va a aplicar, o si la superficie es lisa o de difícil adherencia selle con sellanature, diluido 3:1.



Para superficies poco adherentes o tabla roca selle con sellanature diluido 3:1.

Preparación del Producto

En un recipiente limpio vierta 10 lts de agua templada y limpia.



Dosifique el bulto de 40 kg de Mortex Grueso o fino Mejorado hasta lograr una pasta homogénea y trabajable.

Deje reposar por 5 minutos y vuelva a mezclar sin agregar más agua.

Proceda a la aplicación del producto con llana lisa en una capa de 0.3 a 0.5 cm de Mortex Grueso o Fino Mejorado sobre el muro previamente humectado.

